

2.2 Cienkościenne rurki termokurczliwe

H-2(Z) - Cienkościenne rurki termokurczliwe - 2:1 - Temperatura pracy do 125 °C



Specyfikacje techniczne

Marka	: WKK (produced by Hongshang)
Współczynnik kurczenia	: 2:1
Trudnopalny	: Tak
Samogasnący	: Tak
Z klejem	: Nie
Temperatura pracy	: od -55 °C do +125 °C
Minimalna temperatura obkurczania	: +70 °C
Min. temp. pełnego obkurczania	: +110 °C
Skurcz wzdłużny	: od 0% do 10% maks.
Materiał	: Usieciowana poliolefin
Bezhalogenowa	: Nie
Dopuszczenia	: UL E204071, CSA, RoHS
Dostępne kolory	: Czarny (odporny na UV)= Białe= Czerwony= Niebieski= Żółty= Zielony= Fioletowy= Brązowy= Pomarańczowy= Szary=

Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać numery katalogowe, aktualne ceny i informacje o stanie magazynowym oraz aby zamówić bezpośrednio.

Typ / Wielkość	Przed obkurczeniem: średnica wewnętrzna w mm (min.)	Po obkurczeniu: średnica wewnętrzna w mm (maks.)	Po obkurczeniu: grubość ścianki w mm (min.)	Rodzaj opakowania			
				Szpula (metry)	Minibox (metry)	Odcinek (mm)	
H-2(Z) 1.2/0.6	1.2	0.6	0.33	150	10	1.000	1.220
H-2(Z) 1.6/0.8	1.6	0.8	0.36	150	10	1.000	1.220
H-2(Z) 2.4/1.2	2.4	1.2	0.42	150	10	1.000	1.220
H-2(Z) 3.2/1.6	3.2	1.6	0.42	150	10	1.000	1.220
H-2(Z) 4.8/2.4	4.8	2.4	0.52	75	10	1.000	1.220
H-2(Z) 6.4/3.2	6.4	3.2	0.52	75	5	1.000	1.220
H-2(Z) 9.5/4.8	9.5	4.8	0.52	75	5	1.000	1.220
H-2(Z) 12.7/6.4	12.7	6.4	0.62	50	5	1.000	1.220
H-2(Z) 16.0/8.0	16.0	8.0	0.67	50	5	1.000	1.220
H-2(Z) 19.0/9.5	19.0	9.5	0.75	30	5	1.000	1.220
H-2(Z) 25.4/12.7	25.4	12.7	0.85	30	5	1.000	1.220
H-2(Z) 32.0/16.0	32.0	16.0	0.85	30	-	1.000	1.220
H-2(Z) 38.1/19.0	38.1	19.0	0.96	30	-	1.000	1.220
H-2(Z) 50.8/25.4	50.8	25.4	0.97	30	-	1.000	1.220
H-2(Z) 76.2/38.1	76.2	38.1	1.17	15	-	1.000	1.220
H-2(Z) 102.0/50.8	102.0	50.8	1.30	15	-	-	-
H-2(Z) 126.0/63.5	126.0	63.5	1.30	15	-	-	-
H-2(Z) 150.0/76.0	150.0	76.0	1.30	15	-	-	-