

H-5R(3X) - Cienkościenne rurki termokurczliwe - 3:1 - Z klejem - Bezhalogenowe - Temperatura pracy do 125 °C



Specyfikacje techniczne

Marka	: WKK (produced by Hongshang)
Współczynnik kurczenia	: 3:1
Trudnopalny	: Tak (z wyjątkiem przezroczystego)
Samogasnący	: Tak
Z klejem	: Tak
Temperatura pracy	: od -55 °C do +125 °C
Minimalna temperatura obkurczania	: +70 °C
Min. temp. pełnego obkurczania	: +110 °C
Skurcz wzdłużny	: od 0% do 10% maks.
Materiał	: Usieciowana poliolefina, klej wytłaczany w koekstruzji
Bezhalogenowa	: Tak
Dopuszczenia	: RoHS
Dostępne kolory	: Czarny (odporny na UV)= ● Przezroczysty= ○

Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać numery katalogowe, aktualne ceny i informacje o stanie magazynowym oraz aby zamówić bezpośrednio.

Typ / Wielkość	Przed obkurczeniem: średnica wewnętrzna w mm (min.)	Po obkurczeniu: średnica wewnętrzna w mm (maks.)	Po obkurczeniu: grubość ścianki w mm (min.)	Rodzaj opakowania		
				Szpula (metry)	Minibox (metry)	Odcinek (mm)
H-5R(3X)-F 3.0/1.0	3.0	1.0	1.00	150	5.0	1.220
H-5R(3X)-F 4.8/1.5	4.8	1.5	1.00	75	4.0	1.220
H-5R(3X)-F 6.0/2.0	6.0	2.0	1.00	75	3.5	1.220
H-5R(3X)-F 9.0/3.0	9.0	3.0	1.40	50	3.0	1.220
H-5R(3X)-F 12.0/4.0	12.0	4.0	1.60	30	2.5	1.220
H-5R(3X)-F 19.0/6.0	19.0	6.0	2.20	30	2.0	1.220
H-5R(3X)-F 24.0/8.0	24.0	8.0	2.40	30	1.5	1.220
H-5R(3X)-F 30.0/10.0	30.0	10.0	2.40	30	-	1.220
H-5R(3X)-F 40.0/13.0	40.0	13.0	2.40	30	-	1.220

H-5R(4X) - Cienkościenne rurki termokurczliwe - 4:1 - Z klejem - Bezhalogenowe - Temperatura pracy do 125 °C



Specyfikacje techniczne

Marka	: WKK (produced by Hongshang)
Współczynnik kurczenia	: 4:1
Trudnopalny	: Tak (z wyjątkiem przezroczystego)
Samogasnący	: Tak
Z klejem	: Tak
Temperatura pracy	: od -55 °C do +125 °C
Minimalna temperatura obkurczania	: +70 °C
Min. temp. pełnego obkurczania	: +110 °C
Skurcz wzdłużny	: od 0% do 10% maks.
Materiał	: Usieciowana poliolefina, klej wytłaczany w koekstruzji
Bezhalogenowa	: Tak
Dopuszczenia	: RoHS
Dostępne kolory	: Czarny (odporny na UV)= ● Przezroczysty= ○

Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać numery katalogowe, aktualne ceny i informacje o stanie magazynowym oraz aby zamówić bezpośrednio.

Typ / Wielkość	Przed obkurczeniem: średnica wewnętrzna w mm (min.)	Po obkurczeniu: średnica wewnętrzna w mm (maks.)	Po obkurczeniu: grubość ścianki w mm (min.)	Rodzaj opakowania	
				Szpula (metry)	Odcinek (mm)
H-5R(4X)-F 4.0/1.0	4.0	1.0	1.00	150	1.220
H-5R(4X)-F 6.0/1.5	6.0	1.5	1.00	75	1.220
H-5R(4X)-F 8.0/2.0	8.0	2.0	1.00	75	1.220
H-5R(4X)-F 12.0/3.0	12.0	3.0	1.40	50	1.220
H-5R(4X)-F 16.0/4.0	16.0	4.0	1.60	30	1.220
H-5R(4X)-F 24.0/6.0	24.0	6.0	2.20	30	1.220
H-5R(4X)-F 32.0/8.0	32.0	8.0	2.40	30	1.220
H-5R(4X)-F 52.0/13.0	52.0	13.0	2.40	30	1.220