

HRA2 - Rury termokurczliwe pogrubione - 3:1 - Z klejem - Temperatura pracy do 110 °C



Specyfikacje techniczne

Marka	: WKK (produced by Hongshang)
Współczynnik kurczenia	: 3:1
Trudnopalny	: Nie
Z klejem	: Tak
Temperatura pracy	: od -55 °C do +110 °C
Min. temp. pełnego obkurczenia	: +120 °C
Skurcz wzdłużny	: od 0% do 10% maks.
Typ materiału	: Usieciowana poliolefina z klejem termotopliwym
Bezhalogenowa	: Tak
Dopuszczenia	: RoHS
Dostępny kolor	: Czarny (odporny na UV)= ●

Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać numery katalogowe, aktualne ceny i informacje o stanie magazynowym oraz aby zamówić bezpośrednio.

Typ / Wielkość	Przed obkurczeniem: średnica wewnętrzna w mm (min.)	Po obkurczeniu: średnica wewnętrzna w mm (maks.)	Po obkurczeniu: grubość ścianki w mm (min.)	Rodzaj opakowania	
				Odcinek (mm)	
HRA2 8/2	8	2	1.8	1.000	1.220
HRA2 12/3	12	3	1.8	1.000	1.220
HRA2 16/5	16	5	2.1	1.000	1.220
HRA2 22/6	22	6	2.4	1.000	1.220
HRA2 28/6	28	6	2.7	1.000	1.220
HRA2 33/8	33	8	2.6	1.000	1.220
HRA2 40/12	40	12	2.6	1.000	1.220
HRA2 55/16	55	16	2.7	1.000	1.220
HRA2 65/19	65	19	2.9	1.000	1.220
HRA2 75/22	75	22	3.0	1.000	1.220
HRA2 85/25	85	25	3.6	1.000	1.220
HRA2 95/25	95	25	3.6	1.000	1.220
HRA2 115/34	115	34	3.5	1.000	1.220
HRA2 140/42	140	42	3.3	1.000	1.220
HRA2 160/50	160	50	3.3	1.000	1.220
HRA2 180/58	180	58	3.3	1.000	1.220
HRA2 200/65	200	65	3.7	1.000	1.220
HRA2 235/65	235	65	3.8	1.000	1.220
HRA2 265/75	265	75	3.8	1.000	1.220
HRA2 300/85	300	85	3.8	1.000	1.220
HRA2 350/100	350	100	4.3	1.000	1.220
HRA2 380/150	380	150	4.3	1.000	1.220
HRA2 410/150	410	150	4.3	1.000	1.220